



2999 GEL



ADHESIF CYANOACRYLATE GELIFIE NON COULANT

CARACTERISTIQUES

Colle cyanoacrylate permettant tous collages en quelques secondes sur plastiques, caoutchoucs, métaux, céramiques, verre, porcelaine, PVC,...

Formule gélifiée non coulante parfaitement adaptée aux collages sur supports verticaux.

Temps disponible entre l'application de la colle et l'assemblage très long (jusqu'à 5 minutes selon l'humidité ambiante) grâce à la formule gel.

Comble des jeux jusqu'à 2/10ème et 1 mm avec l'activateur 9090.

Tube réutilisable grâce au bouchon-aiguille qui permet d'éviter toute obturation.

MODE D'EMPLOI

- Bien dégraisser avec SOLISEC S les surfaces à coller.

- Appliquer la colle uniquement sur une des 2 surfaces à coller.

- Assembler immédiatement en pressant fortement sans décaler les pièces quelques secondes.

AVEC ACTIVATEUR 9090

- Vaporiser l'activateur sur une partie à coller.

- Appliquer la colle sur l'autre partie.

- Assembler les deux parties en exerçant une pression.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Base monomère : ethylester.
- Viscosité (mPa.s) : gel.
- Densité à 20°C : 1,08 g/cm³.
- Point éclair : 85°C.
- Temps de prise sur métal (acier) : 50 à 90 s.
- Temps de prise sur plastique (ABS) : 13 à 19 s.
- Temps de prise sur élastomère (EPDM) : 10 à 14 s.
- Temps de prise sur bois (hêtre) : > 80 s.
- Résistance à la traction (rupture) : 61 N/cm².
- Résistance au cisaillement sur acier : 15,8 N/mm².
- Plage température : -55°C à 95°C.



PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne fonctionne pas sur PP, PE et silicone.
Stockage maxi 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 0 / novembre 2010

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

