



APPRÊT EPOX

APPRÊT EPOXY POUR SURFACES METALLIQUES

CARACTERISTIQUES

Primaire époxy à deux composants pour la protection des métaux.

Excellente adhérence sur acier, galva, cuivre et alliages.

Apprêt pour matériel agricole, transport, travaux publics et tous supports métalliques.

Compatible avec la plupart des finitions.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : thixotrope.
- Couleur : gris.
- Densité : 1,19 +/- 0,05.
- Extrait sec : 56,8 % +/- 2.
- Teneur en COV : 515 g/litre.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

En cas de stockage à l'extérieur des parties apprêtées, un farinage se produit sous l'action des UV. Avant la mise en place d'une finition il est impératif d'enlever ce farinage à l'aide d'une solution de VAP S à 5 % suivi d'un rinçage abondant à l'eau. Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Préparation du support par sablage ou pulvérisation d'une solution de VAP S à 10 % suivie d'un rinçage au nettoyeur haute pression.

Sur galvanisé neuf, dérochage à l'aide d'une solution de DECACIM à 10 % suivi d'un rinçage au nettoyeur haute pression.

Bien laisser sécher le support après sa préparation.

Méthode d'application

Bien mélanger le contenu des emballages pré dosés en versant toujours le durcisseur dans la base. Malaxer soigneusement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Nous préconisons l'emploi d'un malaxeur électrique. Laisser reposer le mélange 10 minutes.

- Matériel : airless, pistolet, brosse, rouleau.
- Diluant et nettoyage matériel : D 50.
- Dilution airless : 0 à 2 %.
- Dilution pneumatique : 2 à 5 %.
- Température d'application : 5 / 35°C.
- Hygrométrie : 85 % HR maxi.
- Durée de vie en pot : 8 heures
- Epaisseur humide recommandée : 120 µ.
- Epaisseur sèche correspondante : 50 µ.
- Rendement théorique pour 50 µ : 145 g/m².
- Recouvrement : minimum 12 heures.
- Séchage à 20°C et 50 % HR :
 - hors poussière : 25 minutes ;
 - sec au toucher : 2 heures ;
 - apparent complet : 12 heures.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

