



CLAIRMUR SATINE

LAQUE SATINEE INTERIEUR EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES

Laque de décoration formulée à base de résine glycérophthalique légèrement thixotropée à séchage rapide pour tous travaux de finition en intérieur comme en extérieur.

Utilisable sur support bois et métal.

Coloration possible selon le nuancier RAL.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Préparation du support par sablage ou pulvérisation d'une solution de VAP S à 10 % suivie d'un rinçage au nettoyeur haute pression.

Bien laisser sécher le support après sa préparation.

Méthode d'application

- Matériel : brosse, rouleau.
- Diluant et nettoyage matériel : D 50.
- Taux de dilution : de 0 à 8 %.
- Température d'application : 5 / 35°C.
- Hygrométrie : 85 % HR maxi.
- Rendement théorique : 8 m²/kg.
- Délai de recouvrement : minimum 24 heures.
- Séchage à 20°C et 50 % HR :
 - hors poussière : 2 heures ;
 - sec au toucher : 6 heures.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : visqueux.
- Couleurs : selon ral.
- Densité : 1,37.
- Extrait sec : 73 % +/- 2.
- Teneur en COV : 395 g/litre.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer sur support riche en zinc et galvanisé.

Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

