



COLMA TOIT

MASTIC D'ETANCHEITE POUR TOITURES

CARACTERISTIQUES

Masse d'étanchéité composée de bitumes, de butyl-cahoutchouc et de fibres de verres offrant une bonne résistance à la traction et une très grande flexibilité.

Spécialement efficace pour le traitement des micro-fissures et des surfaces en mouvement.

Grande adhérence sur les supports secs sur la plupart des matériaux de construction : de types bétons, maçonnerie, enduis, crépis, métaux, bois, plomb, cuivre, étain, couvertures bitumeuses, acier galvanisé, zinc, PVC, polyester.

Conserve toutes ses propriétés sur des surfaces humides.

Haute résistance à la traction combinée à une très grande flexibilité jusqu'à 170%.

Le mastic reste flexible et ne durcit pas.

Très résistant aux variations climatiques (- 20°C à + 70°C).

Imperméable à l'eau.

Utilisation comme colle à froid pour des réparations de toiture avec des matériaux bitumeus de toiture.

Egalement protecteur de corrosion des conduites et canalisations souterraines.

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer à des températures <0°C
Sur le zinc, poncer l'oxyde de zinc avant application.

Préparation du support

La surface doit être solide et propre.

Enlever les parties mal fixées et les bitumes durcis.

Couper les soufflures dans des matériaux de toiture en forme croisée.

Renforcer les réparations plus grandes avec des pièces de roofing ou de tissu de fibre de verre.

Mise en œuvre

- Appliquer avec une brosse, une spatule ou un peigne à colle.

- Nettoyer l'outillage avec un diluant de type SOLISEC.



PROPRIETES PHYSIQUES

- Composition : bitumes modifiés, fibres de verre et butyl-cahoutchouc
- Elasticité au point de rupture : 170%
- Résistance à la T° : -20°C à +70°C
- Résistance aux U.V. : excellente

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne convient pas pour les applications en immersion constante, ni sur PE, PP ou Teflon.
Stockage maxi 12 mois en emballage d'origine fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Février 2017

USAGE PROFESSIONNEL

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

