



DECOMUR BLANC

PEINTURE ACRYLIQUE POUR INTERIEUR SUPER ECONOMIQUE

CARACTERISTIQUES

Peinture en dispersion diluable à l'eau. Aspect mat.
Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Mise en peinture de murs et plafonds en intérieur.
Pratiquement sans odeur.
Séchage rapide : les locaux mis en peinture peuvent être réutilisés rapidement.
Fort pouvoir opacifiant : très bon masquage des tâches et autres défauts de surface.
Ne détrempe pas les anciens fonds.
Très bonne stabilité à la lumière.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Densité : 1.61 ± 0.05
- Extrait sec en poids : 65.6% ± 2.0%
- Extrait sec en volume : ≈ 45%
- COV sous forme de livraison : 1g/l+/- 2.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé sous abri, à température ambiante entre 5 et 35°C.

CONDITIONS D'APPLICATION

Préparation des fonds : Selon DTU 59-1
Rendement pratique : 10 à 13 m²/l à la couche suivant la porosité des fonds.
Sur crépis ou parpaings bruts la consommation peut atteindre 1.6 m²/l au total des deux couches.
Température d'application : de 8°C à 35°C
La température du support doit être impérativement supérieure à 8°C. Le non-respect de ces conditions entraîne de graves désordres.
Pendant toute la durée du séchage, la température ne doit pas être inférieure à 8°C sous risque de perturber la formation du film, conduisant à une non adhérence de la peinture sur le support.

Hygrométrie

Son pourcentage a une très grande incidence sur la vitesse de séchage.
Dans un air saturé en humidité l'évaporation de l'eau est pratiquement nulle.
Il est absolument nécessaire de bien ventiler les locaux d'application et de séchage pour bien renouveler l'air, de manière à éviter sa saturation en vapeur d'eau.

Nettoyage du matériel

Nettoyer immédiatement à l'eau avant le séchage du produit.

SUPPORTS	PREPARATION DE SURFACE	MISE EN PEINTURE
Bétons, ciments, liants hydrauliques	.Brossage .Dépoussiérage	1 ^{ère} couche diluée à 5% 2 ^{ème} non diluée
Plâtres et dérivés	.Egrenage .Dépoussiérage	1 ^{ère} couche diluée à 5% 2 ^{ème} non diluée
Anciens fonds peints	.Lessivage .Grattage des parties non adhérentes .Ponçage	1 à 2 couches suivant les cas
Bois	.Egrenage .Dépoussiérage	1 à 2 couches suivant les cas



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Février 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

