



EXA B GEL

LASURE GELIFIEE POUR LA PROTECTION ET L'EMBELLISSEMENT DES BOIS

CARACTERISTIQUES

Lasure à haut extrait sec permettant une parfaite protection des bois.

Aspect satiné mat pour une application en extérieur et en intérieur.

Formule gélifiée pour une application sans coulures même en parois verticales.

Excellentes propriétés d'hydrofugation tout en rehaussant la beauté du bois sans en masquer le veinage.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide visqueux.
- Couleur : selon nuancier.
- Odeur : solvant.
- Densité à 20°C : 0,95 +/- 0,05.
- Extrait sec : 50,6 % +/- 2.
- Teneur en COV : 469 g/litre.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer sur bois exotiques.
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Le support doit être sec et propre.
Il est impératif de débarrasser les bois anciens des vernis et peintures anciennes par décapage ou ponçage suivi d'un dépoussiérage soigné.

Méthode d'application

- Matériel : brosse.
- Diluant : D 50.
- Taux de dilution : 5 à 8 % pour 1ère couche.
- Nettoyage matériel : D 50.
- Température d'application : 5 / 35°C.
- Hygrométrie : 65 % HR maxi.
- Nombre de couche en extérieur : 2 à 3.
- Nombre de couche en intérieur : 2.
- Rendement théorique : 10 à 12 m²/litre.
- Séchage :
 - hors poussière : 4 heures ;
 - sec : 48 heures ;
 - recouvrable : 24 heures.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





EXA B GEL

NUANCIER



CHÊNE



**CHÊNE
RUSTIQUE**



TECK



**PIN
D'OREGON**



ACAJOU



**ACAJOU
FONCÉ**



NOYER



**NOYER
FONCÉ**



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

