



HYDRETANCH FIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT

CARACTERISTIQUES

Vernis polyuréthane réticulant sous l'effet de l'humidité de l'air ambiant pourvu d'une excellente adhérence sur le béton et le bois.

Primaire par excellence de notre formulation HYDRETANCH 421 dans tous les cas de supports poreux. Sur supports non poreux type carrelage/verre, utiliser le PRIMAIRE EPOXY AQUA.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : incolore
- Densité : 0,95
- Extrait sec : 50 %

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas utiliser de diluant type white spirit.
Cette formulation n'est pas stabilisée aux UV donc doit être systématiquement recouverte par une finition.

Stockage maxi 6 mois dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Le support doit être d'origine, propre, sec, dégraissé, exempt de particules friables et dépoussiéré.

Les bétons neufs devront avoir 28 jours de séchage.

En cas de supports gras, dégraissage à l'aide d'une solution de VAP S à 10 % puis rinçage au nettoyeur haute pression (bien laisser sécher le support ensuite).

La porosité d'un sol se contrôle en versant une goutte d'eau sur le sol dépoussiéré ; si l'eau pénètre : le support est absorbant ; si le liquide "perle" : dépolissage à l'aide d'une solution de DECACIM à 20 % puis rinçage au nettoyeur haute pression (bien laisser sécher le support ensuite).

Méthode d'application

Bien agiter avant emploi à l'aide d'un mélangeur électrique.

Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air.

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau, airless
- **Nombre de couche** : 1
- **Temps de séchage à 20°C** : 2 à 6 heures
- **Sec au toucher** : 30 minutes à 20°C
- **Recouvrement à 20°C** : maxi 24 heures
- **Consommation** : 0,2 à 0,25 kg/m²
- **Température d'application** : 5°C / 35°C
- **Diluant (nettoyage matériel)** : D 50



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / Décembre 2012

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

