



# HYDROFLEX

## BANDE BITUMINEUSE D'ETANCHEITE INDECHIRABLE

### CARACTERISTIQUES

Membrane d'étanchéité auto-adhésive prête à l'emploi et protégée par un film en aluminium.

Assure une étanchéité totale.

Adhère sur tous les supports courants que l'on trouve dans le Bâtiment : métal, bois, verre, zinc, aluminium, tuiles, béton, pierre, matières plastiques.

Composé d'une partie bitumineuse (renforcée par des caoutchoucs et des résines synthétiques) épaisse de 1,45 mm permettant d'excellents résultats d'adhérence et de plasticité sur le support traité et d'un film protecteur en aluminium de 63 µ, renforcé par une résine synthétique, qui augmente nettement les résistances mécaniques.

Résiste aux longues périodes d'exposition aux rayonnements solaires.

Résiste à des températures de service pouvant aller de - 40 à 80°C.

Utilisé partout où l'on a besoin d'une étanchéité parfaite :

- Acrotères, souche de cheminées ;
- Bâtiments industriels, toits ;
- Terrasses (non circulaire et en pente) ;
- Menuiserie industrielle, panneaux de sous-toitures.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Epaisseur : 1,5 mm.
- Dimensions : rouleau 10 m x 10 cm.
- Capacité d'allongement : > 6 %.

Consultez nos FDS sur



### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

Le support doit être sec, dégraissé et exempt de particules friables.

Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence.

#### Méthode d'application

- Découper une bande à la longueur désirée (maximum 5 m).
- Enlever la pellicule anti-adhésive de protection.
- Appliquer sur le support en exerçant une pression de la main ou à l'aide d'une roulette.
- Procéder à un chevauchement de 5 cm dans la largeur et 10 cm dans la longueur.
- Températures d'application : 5°C / 45 °C.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

