



# PROTECTOP

## OLEOFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE POUR SUPPORT POREUX

### CARACTERISTIQUES

Formulation à base de copolymères fluorés en phase aqueuse qui apporte une excellente protection à l'eau, aux huiles et aux graisses pour tous les supports poreux du bâtiment (terre cuite, brique, marbre, grès, pierre, béton, plâtre, pavés autobloquants, granit).

Offre un excellent effet antisalissure et antiadhérent.

Facilite le nettoyage des surfaces.

Ne modifie pas l'aspect des supports (sans effet filmogène).

Utilisable en extérieur et intérieur, sur supports verticaux ou horizontaux.

Laisse respirer les supports sur lequel il est appliqué.

Ne contient aucun solvant : ininflammable et non toxique.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité à 20°C : 1,00 +/- 0,1
- Ininflammable

### MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : brosse, rouleau, pulvérisateur.
- **Rendement théorique** : 5 à 20 m<sup>2</sup>/litre selon la nature du support.  
(ex : marbre = 1 litre pour 20m<sup>2</sup> ; pavés autobloquants : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>)

#### Préparation du support

Le support doit être sec, absorbant, dégraissé et exempt de particules friables.

Les bétons neufs devront avoir 28 jours de séchage.

#### Méthode d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C
- Limite de température de service : -10°C à +80°C
- Nombre de couche : 1 ou plusieurs couches, jusqu'à saturation du support.
- Temps de séchage : de 12 à 24 heures.
- Protection maximale obtenue 7 jours après l'application.

Solubilité et nettoyage des outils à l'eau.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou vent. Prévoir un entretien tous les 2 ou 3 ans. Eviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant l'application.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 1 / Mars 2015

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

